






Retarders for the polymerisation of aziridine compounds.

Patent number: EP0110429
Publication date: 1984-06-13
Inventor: JOCHUM PETER DR; HUBNER HEIJO DR; GASSER OSWALD DR
Applicant: ESPE PHARM PRAEP (DE)
Classification:
- international: **A61K6/10; C08G73/02; A61K6/10; C08G73/00; (IPC1-7): A61K6/10; C08G73/04**
- european: A61K6/10; C08G73/02A9
Application number: EP19830112248 19831206
Priority number(s): DE19823245052 19821206

Also published as:

 US4532268 (A1)
 JP59115329 (A)
 EP0110429 (A3)
 DE3245052 (A1)
 EP0110429 (B1)

Cited documents:

 US4167618
 DE2515593
 US4093555
 US3453242

Report a data error here

Abstract not available for EP0110429

Abstract of corresponding document: **US4532268**

Imidazoles in dissolved form act as an agent for retarding the gelation of the polymerization of aziridine compounds initiated with sulfonium salts. The composition is particularly useful in dentistry applications, such as in the preparation of impressions and provisional denture parts.

Data supplied from the **esp@cenet** database - Worldwide

19



Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets

11 Veröffentlichungsnummer:

0 110 429
A2

12

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

21 Anmeldenummer: 83112248.6

51 Int. Cl.³: **C 08 G 73/04**

// A61K6/10

22 Anmeldetag: 06.12.83

30 Priorität: 06.12.82 DE 3245052

71 Anmelder: Espe Fabrik pharmazeutischer Präparate
GmbH, D-8031 Seefeld / Obb (DE)

43 Veröffentlichungstag der Anmeldung: 13.06.84
Patentblatt 84/24

72 Erfinder: Jochum, Peter, Dr., Pointweg 5,
D-8031 Seefeld 2 (DE)
Erfinder: Hübner, Heljo, Dr., Moosbichlweg 16,
D-8031 Wörthsee/Steinebach (DE)
Erfinder: Gasser, Oswald, Dr., Hartstrasse 13,
D-8031 Seefeld (DE)

84 Benannte Vertragsstaaten: AT BE CH DE FR GB IT LI LU
NL SE

74 Vertreter: Abitz, Walter, Dr.-Ing. et al, Abitz, Morf,
Gritschneider, Freiherr von Wittgenstein
Postfach 86 01 09, D-8000 München 86 (DE)

54 Verzögerer für die Polymerisation von Aziridinverbindungen.

57 In gelöster Form vorliegende Imidazole wirken als Verzögerer der Gelierung der mit Sulfoniumsalzen initiierten Polymerisation von Aziridinverbindungen.

EP 0 110 429 A2

1 Verzögerer für die Polymerisation von Aziridin-
verbindungen

5 Zur Herstellung von präzisen Abdrücken, besonders in
der Zahnheilkunde, von Arbeitsmodellen, insbesondere
für die Zahntechnik, und von provisorischen Zahnersatz-
teilen werden aziridinhaltige Substanzen polymerisiert,
wie sie z.B. in den US-PSen 3 453 242 und 4 093 555
beschrieben sind. Wie in den genannten Vorveröffentlichungen
10 beschrieben, werden die aziridinhaltigen Verbindungen
zusammen mit Füllstoffen, Farbstoffen und weiteren
Hilfsstoffen verwendet.

15 Für einige Anwendungszwecke, besonders in der Zahnmedizin
und Zahntechnik, ist es von Bedeutung, dass die Verarbei-
tungszeit der initiierten Mischung und das Ende der Poly-
merisationsreaktion in relativ engen Grenzen festgelegt
werden kann. Dies gilt z.B. bei der Herstellung eines
Kieferabdrucks: Die Verarbeitungszeit der initiierten
20 Mischung muss ausreichend sein, um das Material auf einen
Abdrucklöffel und anschliessend in den Mund des Patien-
ten zu bringen. Anschliessend soll die Polymerisation
möglichst rasch beendet sein, damit der Abdruck nach kur-
zer Zeit ohne Dimensionsänderung entnommen werden kann
25 und die zeitliche Belastung für Zahnarzt und Patient er-
träglich bleibt. Ähnliches gilt bei der intraoralen Her-
stellung eines provisorischen Zahnersatzteils, aber auch
bei der Herstellung eines Kiefermodells durch den Zahn-
techniker.

30 Aus der US-PS 4 167 618 ist es bekannt, Sulfoniumsalze,
die in β -Stellung zum zentralen Schwefelatom eine
elektronenanziehende Gruppe sowie ein nichtnukleophiles
Anion enthalten, als Polymerisationsstarter für diese
35 Aziridinverbindungen zu verwenden.

- 1 Verarbeitungszeit (Topfzeit) und Abbindezeit (Erhär-
tungszeit) der Mischungen lassen sich bei Verwendung
von Sulfoniumsalzen als Polymerisationsinitiatoren in
relativ weiten Grenzen durch die chemische Konstitu-
5 tion des Sulfoniummoleküls beeinflussen.

Wird ein wenig aktiver Sulfoniumstarter verwendet, so
steht zwar genügend Verarbeitungszeit zur Verfügung,
die Erhärtung erfolgt jedoch so langsam, dass dies für
10 die Anwendung, besonders im zahnärztlichen Bereich bei
der Abdrucknahme, zu einer unerträglichen Verzögerung
der Erhärtung der gummielastischen Abdruckmasse führt.
Ein aktives Sulfoniumsalz bewirkt zwar ein rasches Ende
der Gummibildung, so dass z.B. ein Abdruck nach kurzer
15 Zeit dem Mund entnommen werden kann, ohne dass Verfor-
mungen des Abdrucks auftreten. Dann ist jedoch die
Verarbeitungszeit so kurz, so dass besonders in der
warmen Jahreszeit die Gefahr besteht, dass der Abdruck
bereits in der Reaktionsphase in den Mund eingebracht
20 wird und die Masse schon ein gewisses Rückstellvermö-
gen zeigt, oder es zu Verdrängungen im Zahnfleischbe-
reich kommt.

Bei der Auswahl des Sulfoniumsalzes sind neben dem ge-
25 wünschten zeitlichen Ablauf der Polymerisation weitere
Forderungen zu beachten: Verfügbarkeit der Ausgangs-
komponenten zur Erzielung der gewünschten Substitution,
Möglichkeiten einer geeigneten Reaktionsführung, ther-
mische und hydrolytische Stabilität des Produkts, sowie
30 die Löslichkeit des Sulfoniumsalzes in der ausgewählten
Aziridinverbindung. Oft ist es nicht möglich, ein Sul-
foniumsalz zu finden, das den gewünschten Polymerisa-
tionsverlauf ohne grössere Abweichungen bewirkt. Nach-
teilig wirkt sich dabei weiterhin aus, dass der Poly-
35 merisationsverlauf nur in geringem Umfang durch eine

- 1 Mengenvariation des Sulfoniumsalzinitiators beeinflusst
werden kann.

5 Es ist bekannt, dass Amine die Polymerisation von Aziridinverbindungen verzögern können. Die üblichen organischen Amine (z.B. Tributylamin, Benzylamin, Triethanolamin) zeigen jedoch entweder keine Wirkung oder verzögern die Erhärtung so stark, dass ihr Einsatz nicht möglich ist.

10 Aufgabe der Erfindung ist demnach die Bereitstellung von Verbindungen, die die Gelierung der mit Sulfoniumsalzen initiierten Polymerisation von Aziridinverbindungen verzögern, ohne die Erhärtungszeit wesentlich zu verlängern.

15 Es wurde gefunden, dass Imidazole die Verarbeitungszeit von mit Sulfonium-Initiatoren vermischten Aziridinverbindungen verlängern, ohne die Erhärtung nennenswert zu beeinflussen.

20 Gegenstand der Erfindung ist demnach eine mit Sulfoniumsalzen polymerisierbare Masse auf Basis mindestens einer Aziridinverbindung, wobei diese Masse mindestens eine Imidazolverbindung in gelöster Form enthält. Die Erfindung
25 betrifft ausserdem die Verwendung von in Aziridinverbindungen auflösbaren Imidazolen als Verzögerer der Gelierung der mit Sulfoniumsalzen initiierten Polymerisation von Aziridinverbindungen.

30 Die erzielbare Verzögerung der Erhärtung beträgt je nach Konzentration des Imidazolderivats ca. 15 Sekunden bis einige Minuten. Der erfindungsgemässe Zusatz von Imidazolen zu den aziridinhaltigen, polymerisierbaren Massen ermöglicht die Verwendung eines sehr

35

- 1 reaktiven Sulfoniumstarters (vorzugsweise mit einem
Nitrilsubstituenten in β -Stellung zum zentralen Schwefelatom), und gewährleistet so gleichzeitig eine ausreichende Verarbeitungszeit und eine rasche Erhärtung
5 der Masse.

- Prinzipiell sind Imidazol selbst und alle 1-substituierten Imidazolderivate für den erfindungsgemässen Einsatz geeignet, sofern sie in der (den) jeweils eingesetzten Aziridinverbindung(en) auflösbar sind. In den
10 eingesetzten Aziridinverbindungen schwerer lösliche Imidazole können durch Zugabe von Weichmachern, wie Estern der Phthalsäure, als Lösungsvermittler in Lösung gebracht werden. Bevorzugt werden 1-substituierte Imidazole eingesetzt.
15

Beispielsweise können die erfindungsgemäss verwendeten Imidazole die allgemeine Formel

20



- 25 aufweisen, worin R bedeutet

- (a) C_1 - C_{18} -Alkyl
- (b) substituiertes C_1 - C_{18} -Alkyl
- (c) C_3 - C_{12} -Cycloalkyl
- 30 (d) substituiertes C_3 - C_{12} -Cycloalkyl .
- (e) C_2 - C_{18} -Alkenyl
- (f) substituiertes C_2 - C_{18} -Alkenyl
- (g) substituiertes Phenyl
- (h) H

35

1 Der Alkylrest in (a) und (b) hat bevorzugt 1 bis 12
C-Atome, der Cycloalkylrest in (c) und (d) 3 bis 6,
besonders 5 oder 6 C-Atome, und der Alkenylrest in (e)
und (f) 2 bis 12 C-Atome, besonders Vinyl und Allyl.

5 Als Substituenten für die Reste (b), (d), (f) und (g)
kommen in Betracht Ester-Reste, z.B. C₁-C₁₈-Alkoxy-
carbonylreste; Amidocarbonylreste, z.B. C₁-C₁₈-Alkyl-
amidocarbonylreste oder Aralkylamidocarbonylreste, wie
10 Benzylamidocarbonyl; Acylamidoreste, z.B. C₂-C₁₈-
Alkanoylamido- oder Benzoylamidoreste; Acyloxyreste,
z. B. C₂-C₁₈-Alkanoyloxy- oder Benzoyloxyreste; und
Ether-Reste, vorzugsweise mit 1 bis 18 C-Atomen, z.B.
C₁-C₁₈-Alkoxyreste. Auch - gegebenenfalls substituierte -
15 Phenylreste und 1-Imidazolylreste sind als Substituenten
für die Reste (b), (d), (f) und (g) geeignet.

Beispiele für geeignete Imidazolverbindungen sind
1-Methyl-imidazol, 1-(n-Butyl)-imidazol, 1-Decyl-imidazol,
20 1-Lauryl-imidazol, 1, -Bis-(1-imidazolyl)-C₁-C₁₀-alkane,
wie 1,2-Bis-(1-imidazolyl)-ethan und 1,10-Bis-(1-imidazo-
lyl)-decan, 11-(1-Imidazolyl)-undecansäurebenzylamid,
1-Cyclohexyl-imidazol, 1-Benzyl-imidazol, 1-(2-Ethoxy-
ethyl)-imidazol, 1-(4-Methoxy-phenyl)-imidazol und
25 1-3-(2-ethylhexanoyl)-amidopropyl7-imidazol.

Die Imidazole werden in einer Menge von 0,01 bis 3,
vorzugsweise 0,05 bis 2 %, bezogen auf das Gewicht der
Aziridinverbindungen, eingesetzt.

30 Die Herstellung der erfindungsgemäss verwendeten Imida-
zole erfolgt nach bekannten Verfahren, die z.B. in
J. Chem. Soc., 1963, 2197 und Helv. Chim. Acta, 42,

1 1845 (1959) beschrieben sind.

Als Aziridinverbindungen können die eingangs erwähnten
5 Verbindungen der US-PSen 3 453 242 und 4 093 555 Verwen-
dung finden, z.B. Polyether mit Aziridino-Endgruppen
und Bisphenol-A-Derivate mit Aziridino-Endgruppen.
Als Sulfoniuminitiatoren sind diejenigen der US-PS
4 167 618 geeignet, wobei die Sulfoniumsalze, die in
10 β -Stellung zum S-Atom Nitril- oder Estergruppen enthalten,
bevorzugt sind. Deren Mengen betragen 1 bis 8 % bei
Aziridinverbindungen, wie sie in der US-PS 4 093 555
beschrieben sind, bei anderen Aziridinverbindungen 2
bis 20 %, bezogen auf das Gewicht der Aziridinverbin-
dungen.

15 Die mit den erfindungsgemäss verwendeten Imidazolen
vermischten Aziridinverbindungen finden Verwendung zur
Herstellung von präzisen Abdrücken, von Arbeitsmodellen
und vor allem in dentalen Abdruckmassen auf der Basis
20 von Polyethern mit Aziridinoendgruppen; die Herstellung
derartiger Aziridinopolyether ist in der US-PS 3 453 242
beschrieben. Zur Herstellung der Abdruckmasse werden
diesem Aziridino-Polyether Füllstoffe, Weichmacher Farb-
stoffe, Geschmackskorrigentien und andere übliche Hilfs-
25 stoffe zugesetzt.

Strukturell verwandte Verbindungen, nämlich N-substi-
tuierte Pyrazole und Triazole, weisen die erfindungs-
gemäss erwünschte Wirkung (Verzögerung des Beginns der
30 Gelierung bei Zusatz des Sulfoniumsalzes zur Aziridin-
verbindung) nicht auf.

Die in den Beispielen genannten Zeiten sind jeweils
ab Beginn der Anmischung der Aziridinokomponente mit
35 dem Sulfoniumstarter gerechnet.

1

B e i s p i e l 1

5

10

1,0 g eines Polyethers mit Aziridinoendgruppen, der ein durchschnittliches Mol-Gewicht von ca. 6500 besitzt und dessen Herstellung in der US-PS 3 453 242 (Beispiel 13) beschrieben ist, wird mit 4 mg 1-Methyl-imidazol vermischt. Dieses Gemisch wird dann mit 0,08 g β -(S-Lauryl-S-ethylsulfonium)butyronitrilfluoroborat homogen vermischt. Nach 3 Minuten tritt Gelierung ein, nach 5,5 Minuten ist eine staubtrockene, gummielastische Masse entstanden.

15

Vergleichsbeispiel 1

20

Das Verfahren des Beispiels 1 wird ohne Zusatz des Imidazols wiederholt. Bei einer Raumtemperatur von ca. 23°C tritt nach 1 Minute 50 Sekunden Gelierung ein, nach 4 Minuten 30 Sekunden ist eine staubtrockene, gummielastische Masse entstanden.

B e i s p i e l 2

25

30

1,0 g des im Beispiel 1 genannten Aziridino-polyethers wird mit 8 mg 1-Lauryl-imidazol vermischt. Anschliessend werden 0,16 g eines 1:1 Gemisches aus Diethylhexylphthalat und dem im Beispiel 1 genannten Sulfoniumsalz homogen eingearbeitet. Die Masse beginnt nach 3 Minuten zu gelieren und hat sich nach 5 Minuten 30 Sekunden zu einer staubtrockenen, gummielastischen Masse verfestigt.

35

1

Beispiel 3

5 Zur Herstellung einer Abdruckmase für zahnärztliche
Zwecke werden 800 g der im Beispiel 1 genannten bifunk-
tionellen Aziridinverbindung mit 150 g feinem Kieselgur
verknetet; ausserdem werden 3,2 g 1-Methyl-imidazol zu-
gesetzt. 30 g dieser Paste werden mit 4,8 g eines 1:1 Ge-
misches aus Diethylhexylphthalat und dem im Beispiel 1 ge-
nannten Sulfoniumsalz vermischt. Dem Zahnarzt stehen 3 Mi-
10 nuten zur Verfügung, um das Abdruckmaterial mit Hilfe
eines geeigneten Löffels in den Mund des Patienten einzu-
bringen. Nach 5 Minuten 30 Sekunden ist die Gummibildung
soweit abgeschlossen, dass der Abdruck ohne Verformungs-
15 gefahr dem Mund des Patienten entnommen werden kann.

Beispiel 4

20 In 1,0 g des in Beispiel 1 genannten Aziridino-poly-
ethers werden 0,5 mg 1-Methyl-imidazol gelöst. Anschlies-
send werden 0,2 g eines 1:1-Gemisches aus Acetyl-tri-
butyl-zitrat und 2-Ethylhexyl-oxycarbonylmethyl-ethyl-
sulfonium-propionsäure-tetradecylester-fluoroborat homo-
gen eingearbeitet. Die Gelierung tritt nach 3 Minuten
25 ein, nach 9 Minuten ist eine staubtrockene, gummielasti-
sche Masse entstanden.

Vergleichsbeispiel 2

30 Das Verfahren des Beispiels 4 wird ohne Zusatz des Imid-
azols wiederholt. Die Gelierung tritt jetzt nach 2 Minu-
ten 40 Sekunden ein, nach 8 Minuten 30 Sekunden ist wie-
derum eine staubtrockene, gummielastische Masse entstan-
den.

35

1 P a t e n t a n s p r ü c h e

1. Mit Sulfoniumsalzen polymerisierbare Masse auf Basis
mindestens einer Aziridinverbindung, enthaltend
5 mindestens eine Imidazolverbindung in gelöster Form.

2. Verwendung von in Aziridinverbindungen auflösbaren
Imidazolen als Verzögerer der Gelierung der mit Sul-
foniumsalzen initiierten Polymerisation von Aziridin-
10 verbindungen.

15

20

25

30

35